



Håndpolering med 3M 80349 Extrafine Compound Polermiddel

- Afvask bilen så lakken er fri for snavs og løse urenheder.
- Ryst flasken så slibemineralerne fordeler sig.
- Kom polermidlet på et 50x50 cm område ad gangen med en ren 3M 50400 Ekstrablød gul polerklud.
- Polér med moderat tryk i lodrette og vandrette baner, der overlapper hinanden aggressivt indtil højglansoverflade er opnået. Anvend alle sider af kluden, så den er så ren som mulig, når en ny portion polermiddel tilføjes.
- Efterpolér overfladen til høj glans med en ren klud.

For hurtigere resultat og længere holdbarhed anbefales brug af polermaskine (se herunder).

Maskinpolering 3M 80349 Extrafine Compound Polermiddel

- Afvask bilen så lakken er fri for snavs og løse urenheder.
- Ryst flasken så slibemineralerne fordeler sig
- Påfør polermidlet på en 3M 50488 gul polerrondel og fordel polermidlet på lakken med rondellen inden maskinen startes. Det anbefales at arbejde på ca. 50x50 cm ad gangen
- Påbegynd poleringen med et let til medium tryk med din polermaskine med ca. 1500-2500 omdrejninger pr. minut. Maskinen kan med fordel bevæges i lodrette og vandrette baner, der overlapper hinanden. Hold ikke maskinen på samme sted for lang tid ad gangen.
- Reducer trykket efterhånden som polermidlet tørrer op.
- Fjern eventuelle rester med en ren klud.

Maskin- og håndpolering 3M 80345 Polish Rosa Topvoks

Brug samme fremgangsmåde som ovenfor, men lad voksen tørre op inden den fjernes. Voksen kan også uden problemer påføres på et større område end 50x50 cm.